

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ испытаний.

№ 43-25 от 12 сентября 2025 г.

Наименование продукции: неглазурованный керамогранит;

Отбор образцов: образцы произведены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб б/н от 20 августа 2025 г.;

Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;

Сведения об испытываемых образцах: образцы неглазурованного керамогранита 600*600 мм., произведены 14.08.2025 г., маркировка U100MR;

Методики испытаний: ГОСТ Р 55908-2013;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: Стенд для оценки скользкости покрытий по ГОСТ Р 55908-2013, инв. № 72, аттестат №250267, до 11.02.2026; Динамометр, ДЭП/3-1Д-1У-2, 2019 г., зав № 080843, инв. № 62, сертификат о калибровке №0282-2025, до 11.02.2026;

Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	Оценка скользкости покрытия. Условие передвижения: - в обуви в жилых, общественных и производственных помещениях по сухим покрытиям полов	-	не менее 0,35	коэффициент трения статический 0,6; коэффициент трения динамический 0,7
2	Оценка скользкости покрытия. Условие передвижения: - в обуви в жилых, общественных и производственных помещениях по влажным покрытиям полов	-	не менее 0,4	коэффициент трения статический 0,7; коэффициент трения динамический 0,7

3	Оценка скользкости покрытия. Условие передвижения: - в обуви в жилых, общественных и производственных помещениях по замасленным покрытиям полов	-	не менее 0,5	коэффициент трения статический 0,2; коэффициент трения динамический 0,2
4	Оценка скользкости покрытия. Условие передвижения: - в обуви в спортивных сооружениях		не менее 0,4 не более 0,6	коэффициент трения статический 0,6; коэффициент трения динамический 0,6
5	Оценка скользкости покрытия. Условие передвижения: - босыми ногами по влажным покрытиям полов в комнатах для переодевания		не менее 0,2	коэффициент трения статический 0,4; коэффициент трения динамический 0,3
6	Оценка скользкости покрытия. Условие передвижения: - босыми ногами по влажным покрытиям полов в душевых помещениях и бассейнах		не менее 0,3	коэффициент трения статический 0,4; коэффициент трения динамический 0,3

Заключение: Испытанные образцы «неглазурованного керамогранита, маркировка U100MR» соответствуют требованиям Свод Правил «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы.

Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» в части проверенных показателей при условии передвижения:

- в обуви в жилых, общественных и производственных помещениях по сухим покрытиям полов;
- в обуви в жилых, общественных и производственных помещениях по влажным покрытиям полов;
- в обуви в спортивных сооружениях;
- босыми ногами по влажным покрытиям полов в комнатах для переодевания;
- босыми ногами по влажным покрытиям полов в душевых помещениях и бассейнах

Испытанные образцы «неглазурованного керамогранита 600*600 мм., маркировка U100MR» не соответствуют требованиям Свод Правил «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» в части проверенных показателей при условии передвижения:

- в обуви в жилых, общественных и производственных помещениях по замасленным покрытиям полов.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Протокол составлен на 2 (два) листах.

Начальник Испытательной лаборатории  Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!