

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ASK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ испытаний №12-21-1 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «А»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;
Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;
Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «Аск», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 02.02.2021 г.;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм рт.ст.;
Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	29,2	R12

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «Аск» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ испытаний №12-21-2 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «PR»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;
Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;
Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «PR», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 01.11.2020 г.;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;
Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	7,9	R9

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «PR» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ **испытаний** **№12-21-3 от 7 июня 2021 г.**


Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «М»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;
Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;
Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «М», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 06.04.2021 г.;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;
Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	9,5	R9

Закключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «М» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середук П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ испытаний №12-21-4 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «M RELIEF»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;

Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;

Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «M RELIEF», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 04.06.2020 г.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	9,0	R9

Закключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «M RELIEF» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцент»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ испытаний №12-21-5 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «G PR»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;
Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;
Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «G PR», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 15.12.2020 г.;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;
Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	8,3	R9

Закключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «G PR» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Акцент»

Петров С.В.

ПРОТОКОЛ

испытаний

№12-21-6 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «М ELIPSE»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;

Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;

Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «М ELIPSE», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 01.04.2020 г.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	7,0	R9

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «М ELIPSE» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середук П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Акцент»

Петров С.В.

ПРОТОКОЛ

испытаний

№12-21-7 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «M STAGE»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;

Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;

Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «M STAGE», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 30.08.2020 г.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	9,6	R9

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «M STAGE» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории

Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ испытаний №12-21-8 от 7 июня 2021 г.


Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «UP MR»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;
Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;
Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «UP MR», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 24.01.2021 г.;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;
Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	13,1	R10

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «UP MR» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Акцепт»

Петров С.В.

ПРОТОКОЛ

испытаний

№12-21-9 от 7 июня 2021 г.


Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «G MR»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;
Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;
Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «G MR», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 14.03.2021 г.;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;
Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	14,6	R10

Закключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «G MR» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середук П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ испытаний №12-21-10 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «UP LR»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;
Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;
Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «UP LR», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 13.02.2021 г.;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;
Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	12,5	R10

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «UP LR» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ASK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «А QUADRO»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;
Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;
Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «Ask QUADRO», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 07.09.2019 г.;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм рт.ст.;
Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	28,9	R12

Закключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «Ask QUADRO» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ASK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ испытаний

№12-21-12 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «А FLUTED»;

Отбор образцов: отобраны и представлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;

Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;

Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «Ask FLUTED», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 22.03.2020 г.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм рт.ст.;

Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	26,6	R11

Закключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «Ask FLUTED» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ испытаний №12-21-13 от 7 июня 2021 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «LR RELIEF»;
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №1 от 23.04.2021;

Сведения о Заказчике: ИНН 7423017093, ООО «ЗКС», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78;

Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «LR RELIEF», отобрана со склада готовой продукции Заказчика, дата изготовления партии 07.08.2019 г.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0881-2020, до 15.03.2022; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №210011, до 31 марта 2022;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	9,4	R9

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), тип поверхности «LR RELIEF» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенного показателя.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!