

Глаzuрованный

Показатели	Глаzuрованный	
	Требования норм ГОСТ 13996-2019, Класс В1а	Требования норм ООО "ФРИЛАЙТ" ТУ 23.31.10-001-51147644-2020
Формат		Средние параметры керамогранита ООО "ФРИЛАЙТ"
Длина и ширина, Мм	600*600*10 1200*600*10 1200*195*10 1200*295*10	600*600 1200*295 1200*195
Толщина, мм	не более ± 0,6% длины стороны, не более ± 2,0 мм	±0,8 ±1,0
Криволинейность грани, мм	не более ± 0,5% длины стороны, не более ± 0,5 мм	±0,5 ±0,5
Косогульность, мм	не более ± 0,5% длины стороны, не более ± 2,0 мм	±1,2 ±1,5
Кромка изна лицаевой поверхности, мм	не более ± 0,5% длины стороны, не более ± 2,0 мм	-0,8 +1,4 -0,8 +1,8
Водопоглощение, %	не более 0,5	не более 0,5 не менее 1300
Разрушающее усилие, Н	не менее 35	не менее 35 не менее 35
Предел прочности на изгиб, Мпа	100 10	200 10
Морозостойкость, циклы	150°	200, без повреждений 10, без повреждений
Термическая стойкость плитки, циклы	125°	150°, без повреждений
Термическая стойкость глазури, белой С°	125°	125°, без повреждений
Термическая стойкость глазури, цветной С°	125°	125°, без повреждений
Износстойкость, класс (РЕI)	1 – 5	3 – 5 4
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400) С, α	не регламентируется	79×10 ⁻⁷
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	Класс по заявлению производителя	не менее 4 4 – 5
Химическая стойкость к воздействию кислоты щелочей низкой концентрации	Классы А,В,С	Классы А,В,С Соответствует
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	Классы А,В	Классы А,В Соответствует
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже)	Не регламентируется	GLA GLA

Нелазированный		Показатели	
Требования норм ГОСТ 13996-2019, Класс Вla	Требования норм ООО "ФРИЛАЙТ" ТУ 23.31.10-001-51147644-2020	Средние параметры керамогранита ООО "ФРИЛАЙТ"	
Формат	600*600*10 1200*600*10 1200*195*10 1200*295*10	600*600 1200*295 1200*195	1200*600 1200*295 1200*195
Длина и ширина, Мм	не более ± 0,6% длины стороны, не более ± 2,0 мм	±0,8 ±1,0	±0,4 ±0,6
Толщина, мм	не более ± 5% длины стороны, не более ± 0,5 мм	±0,5 ±0,5	± 0,2 ± 0,2
Криволинейность граней, мм	не более ± 0,5% длины стороны, не более ± 1,5 мм	±0,5 ±1,0	± 0,2 ± 0,6
Косоугольность, мм	не более ± 0,5% длины стороны, не более ± 2,0 мм	±1,2 ±1,5	± 0,7 ± 0,9
Кривизна лицевой поверхности, мм	не более ± 0,5% длины стороны, не более ± 2,0 мм	-0,8 +1,4 -0,8 +1,8	± 0,7 ± 0,9
Водопоглощение, %	не более 0,5	не более 0,5	0,15
Разрушающее усилие, Н	min 1300	не менее 1300	2900
Предел прочности на изгиб, Мпа	не менее 35	не менее 35	41
Морозостойкость, циклы	100	200	200, без повреждений
Износостойкость: потеря массы на единицу площади по корунду, г/см³	max 0,5	max 0,16	менее 0,05
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400) С, α	не регламентируется	не регламентируется	79×10^{-7}
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5) (полированная поверхность не регламентируется)	Класс по заявлению производителя	не менее 4	4 ~ 5
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	Классы А,В,С	Классы А,В,С	Соответствует
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	Классы А,В	Классы А,В	Соответствует
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже)	Не регламентируется	Не регламентируется	Не регламентируется